

FONGILAC

DEFINITION.

- Peinture Brillante à base de résine glycerphthalique modifiée contenant des agents fongicides et bactéricides.



DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Laiteries, hammams, locaux humides, caves...

PROPRIETES.

- Empêche le développement des moisissures.
- Grande résistance à la lavabilité.
- Finition brillante non jaunissante.

MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparer dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Lisser toujours dans le même sens.



CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Légèrement thixotropique
DILUANT	White Spirite
ASPECT DU FILM	Brillant
DENSITE	1.18 ± 0.05
VISCOSITE	85" Cf6 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	64% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 20 min Sec : 12 heure Dur : 24 heures
RENDEMENT	10-12 m ² /KG
CONDITIONNEMENT	5kg ,5kg et 20kg
TEINTE	Blanc : teinte sur commande
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine bien fermé
MATERIELLE	Brosse - Rouleau

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I-classe 8a.

FONGILAC

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION	
	INTERIEUR	EXTERIEUR		
BETONS ET ENDUITS DE CIMENT	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. *Enduisage et ratissage à l'ENDUIT DE CHARGE ECF. 	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF. 	2 couches FONGILAC à 24 heures d'intervalle
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage (abrasif n° 40) et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF. 	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage d'ENDUIT PRODIGE 	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage d'ENDUIT PRODIGE 		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille ORANGE ou CHROMATE DE ZING. 		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille vORANGE ou CHROMATE DE ZING. 		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER 		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER 		