

FONGIRAL

■ DEFINITION.

- Peinture mate à base de résines en émulsion contenant des agents fongicides et bactéricides.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Laiteries, hammams, locaux humides, caves...

■ PROPRIETES.

- Empêche le développement des moisissures.
- Grande résistance à la lavabilité.
- Une matité régulière.

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'arts, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Velouté
ASPECT DU FILM	Mat
DENSITE	1.70 ± 0.05
VISCOSITE	140 ku ± 5 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	64 % ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30 min Sec : 1 heures Dur : 12 heures
RENDEMENT	7m ² /kg
CONDITIONNEMENT	5kg et 25kg
TEINTE	Blanc peut être teinter avec FACOTEINTE
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine bien fermé
MATERIELLE	Pinceau - Rouleau

CLASSIFICATION : NM 03.3.009 Famille I – classe 7b2.

FONGIRAL

SUPPORTS		PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
BETONS ET ENDUITS DE CIMENTES	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. * Enduisage et ratissage à l'ENDUIT PRODIGE. 	<p>* 2 couches FONGIRAL à 12 heures d'intervalles.</p>
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage (abrasif n° 40) et dépoussiérage * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE. 	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Enduisage à l'ENDUIT PRODIGE. 	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Enduisage à l'ENDUIT PRODIGE. 	