

ACRYGUM FINITION

Système Acrylique Mono-Composant

Finition

DEFINITION

Finition brillante à séchage rapide à base de résine acrylique modifiée.

DESTINATION

Finition pour système acrylique.
Sert à la mise en peinture pour travaux courants.

PROPRIETES

Brillant stable et durable.
Bonne résistance aux intempéries et au farinage.
Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES

	Eurogum finition
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité Krebs à 25°C	110 ku ± 5
Poids spécifique Kg/L	(1,200 à 1,300) ± 0,050 selon la teinte
ES en volume	42% ± 2% pour le blanc
Point éclair	40°C
Teinte	Satiné à Brillant
Aspect du film	Blanc plus teintes du nuancier
Epaisseur recommandée	35 à 40µ
Rendement théorique	10 m ² par Kg
Temps de séchage	HP : 30 min
	Sec manipulable : 2 h
	Dur : 12 h
Conditionnement	5Kg - 20Kg-25Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

CLASSIFICATION : : NM 03.3.009. Famille I-classe 7b1.



ACRYGUM FINITION

Système Acrylique Mono-Composant

Finition

⦿ MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau – Pistolet Air less.
Diluant	: Diluant S10 - Diluant S20
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% Brosse – Rouleau : 5 à 10 % Pistolet Air less : sans dilution, si produit visqueux, ne pas dépasser 3%.
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille.
Appliquer les couches de fonds ;(primaire - intermédiaire). Après séchage, appliquer la finition ACRYGUM tout en respectant l'intervalle entre couches.

⦿ SECURITE

Ce produit contient des solvant inflammables, il faut donc assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.

