ACRYGUM PRIMAIRE CZ

O DEFINITION

Primaire antirouille à base de résine à séchage physique et pigmenté avec le chromate de zinc.

O DESTINATION

Protection des ouvrages métalliques ou en béton soumis à des ambiances agressives en intérieur comme en extérieur.

Travaux neufs ou de rénovation.

O PROPRIETES

Séchage rapide. Excellent pouvoir couvrant. Excellent pouvoir antirouille.

O CARACTERISTIQUES

	Primaire
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité Krebs à 25°C	110 ku ± 5
Poids spécifique Kg/L	1,35 ± 0,05
ES en volume	25% ± 3%
Point éclair	30°C
Teinte	Brun
Aspect du film	Mat
Epaisseur recommandée	50 à 60µ
Rendement théorique	6 - 7 m² par Kg
Temps de séchage	HP : 20mn
	Sec manipulable : 2 h
	Dur : 24 h
Conditionnement	5 Kg - 25 Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

CLASSIFICATION: NM 03.3.009. Famille I-classe 7b1.



Système Acrylique

ACRYGUM PRIMAIRE CZ

Primaire

MISE EN ŒUVRE

Matériel : Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau – Pistolet Air less

Diluant S10 - Diluant S20

Taux de dilution : Pistolet pneumatique : 10% à 15%

Brosse - Rouleau : 5 à 10 %

Pistolet Air less: sans dilution, si produit visqueux, ne pas dépasser 3%.

Support : Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille. Appliquer 1 à 2 couches de primaire. Après séchage, appliquer la peinture suivante (Intermédiaire ou Finition) tout en respectant l'intervalle entre couches.

O SECURITE

Ce produit contient des solvant inflammables, il faut donc assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.

