

EUROGUM INTERMEDIAIRE

Systeme Caoutchouc Chloré

Intermédiaire

DEFINITION

Peinture intermédiaire anticorrosive à base de résine caoutchouc chloré.

DESTINATION

Protection des ouvrages métalliques soumis à des ambiances de faible à moyenne agressivité, en intérieur comme en extérieur.

Travaux neufs ou de rénovation.

PROPRIETES

Renforce l'action antirouille du primaire.

Indispensable lorsque de fortes épaisseurs sont recommandées.

CARACTERISTIQUES

	Peinture intermédiaire
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité krebs à 25°C	105 ± 5
Poids spécifique Kg/L	1,25 ± 0,05
ES en volume	45% ± 2%
Point éclair	30°C
Aspect du film	Satiné
Teintes	Blanc-Gris. Autres sur commande
Epaisseur recommandée	40 à 50µ
Rendement théorique	7 m2 par Kg
Temps de séchage	HP : 20 min
	Sec manipulable : 2 h
	Dur : 12 h
Conditionnement	5Kg - 25Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

CLASSIFICATION : NM03.3.009.

Famille I-classe 8a.



EUROGUM INTERMEDIAIRE

Systeme Caoutchouc Chloré

Intermédiaire

⦿ MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau – Pistolet Air less.
Diluant	: Diluant S20
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% Brosse – Rouleau : 5 à 10 % Pistolet Air less : sans dilution, si produit visqueux, ne pas dépasser 3%.
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille.
Appliquer 1 à 2 couches de primaire EUROGUM. Après séchage, appliquer l'intermédiaire EUROGUM tout en respectant l'intervalle entre couches.

⦿ SECURITE

Ce produit contient des solvant inflammables, il faut donc assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

