

DEFINITION

Finition glycérophtalique brillante à séchage rapide.

DESTINATION

Protection des ouvrages métalliques soumis à des ambiances de faible à moyenne agressivité en intérieur comme en extérieur.

Finition brillante dans le bâtiment, l'industrie et les menuiseries bois.

Travaux neufs ou de rénovation.

PROPRIETES

Brillant stable et durable.

Bonne résistance aux intempéries et au farinage.

Finition garnissante, facile à appliquer avec un séchage rapide.

CARACTERISTIQUES

	Facolac finition
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité Krebs à 25°C	105 Ku ± 5
Poids spécifique Kg/L	(1,000 à 1,300) ± 0,050 selon la teinte
ES en volume	47% ± 2% pour le blanc
Point éclair	40°C
Aspect du film	Brillant et tendu
Teintes	Blanc plus teintes du nuancier
Epaisseur recommandée	35 à 40µ
Rendement théorique	10 m ² par Kg
Temps de séchage	HP : 1 h
	Sec manipulable : 12 h
	Dur : 24 h
Conditionnement	5Kg - 20Kg-25Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

CLASSIFICATION : : NM03.3.009.

Famille I-classe 4a.



⦿ MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau.
Diluant	: White spirite- Diluant R400
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% avec diluant R400 Brosse – Rouleau : 5 à 10 % avec white spirit
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille.
Appliquer 1 à 2 couches du primaire .Après séchage, appliquer la peinture l'intermédiaire glymexSR.

⦿ SECURITE

Ce produit contient des solvant inflammables, il faut donc assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.

