VERNIS 2K ACRYL

DEFINITION
Vernis à deux composants à base de résine hydroxylée durcie par un isocyanate aliphatique.

DESTINATION
Vernis de finition pour système bicouche.
En carrosserie industrielle comme finition satisfaisant aux exigences esthétiques.
Utilisé pour boiseries en intérieur comme en extérieur comme couche de finition.

PROPRIETES
Séchage rapide, brillant élevé et durable.
Excellente tenue aux UV et aux ambiances marines.
Très bonne résistance aux intempéries et aux variations climatiques.
Très bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures.
Très bonne résistance au jaunissement.

CARACTERISTIQUES

	Pimaire	Durcisseur
Aspect en pot	Produit à 2 composant	
Viscosité CF4 à 25°C	65"± 5"	14" ± 5"
Poids spécifique Kg/L	0.980 ± 0,020	0,980 ± 0,020
ES en volume	48 % ± 3	62 % ± 3
Point éclair	30°C	30°C
Rapport du mélange (en volume)	1 litre	0,5 litre
Aspect du film	Tendu et brillant	
Epaisseur recommandée	30 à 40µ	
Rendement théorique	15 m2 par litre	
Durée de vie du mélange	7 à 8 heures	
Temps de séchage	HP : 20mn	
	Sec manipulable : 4 h	
	Dur : 24 h	
Conditionnement	1 litre	0,500 litre
	0,500 litre	0,250 litre
Stockage	12 mois en emballage fermé	

CLASSIFICATION : : NM 03.3.009. Famille I-classe 6b.

PEINTURES FACOP
Siège Social : Km 11.5 LAHFAYA - Route Mediouna - Casablanca.
Tél. : 0522 97 02 44/45 - Fax : 0522 97 05 04 - Email : facopmarocl@menara.ma
WWW.FACOP.MA

VERNIS 2K ACRYL

MISE EN ŒUVRE

Matériel : Pistolet pneumatique.
Diluant : Diluant Universel FORCE 3
Support : Etat et qualité conformes au DTU

Mélanger le vernis et le durcisseur dans le rapport en volume de 1L/0,5L.
Laisser réagir les 2 composants pendant 20 mn l'été et 30 mn l'hiver. Amener à viscosité d'application Par rajout du diluant Force 3.S'assurer que le support est sec et propre, puis appliquer à l'abri de la poussière et de l'humidité à une pression de 2 à 3 bars.

Noter bien que le vernis 2K Acryl est sensible à l'eau ; donc il faut éliminer toute trace d'humidité et d'eau : Sur le support, pistolet d'application,l'air de pulvérisation.
Après séchage complet, lustrer avec la pâte à lustrer pour augmenter le brillant et éliminer les poussières.

SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, il faut donc assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.