

# ENDUIT STOFIX

## ■ DEFINITION.

- Enduit vinylique de ratissage à séchage rapide pour les travaux soignés intérieurs.

## ■ DESTINATION

### INTERIEUR

- Travaux de maçonnerie et bois.
- Travaux de finition pour décoration.

## ■ PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- Ne " frise " pas au cours de la 2ème couche.
- Riche en liant, permet des finitions très résistantes.
- Ne présente pas de fissures à la charge.
- Sèche rapidement.
- Facile à poncer.

## ■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Il est nécessaire pour les anciennes peintures d'éliminer les parties non adhérentes.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN SAC	Pâte onctueuse
ASPECT DU FILM	Mat, très lisse
DENSITE	1.65 ± 0.05
PERMEABILITÉ	laisse le support respirer
EXTRAIT SEC EN POIDS	70% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Entre 1 heure et 2 heures Ponçage à 4 heures
RENDEMENT	2 à 3m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENT	1kg -5kg et 30kg
DILUTION	Prêt a l'emploi
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine bien fermé
MATERIELLE	Couteau à enduire

**CLASSIFICATION :** : NM 03.3.009 Famille III – classe 2.

# ENDUIT STOFIX

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
<b>BETONS BRIQUES ET ENDUITS DE CIMENT</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage et élimination toutes traces de peintures, ponçage et dépoussiérage. * Impression <b>AQUAPRIM</b> * Enduisage à <b>L'ENDUIT PRODIGE</b>	<b>ENDUIT STOFIX</b> est recouvrable par toutes peintures compatibles - <b>IMPERIAL</b> - <b>FACONYL</b>
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage et dépoussiérage. . * Impression <b>AQUAPRIM</b> * Enduisage à <b>L'ENDUIT PRODIGE</b>	

**N.B :** Une mise en peinture doit être faite après séchage complet