

# IMPERIAL

## ■ DEFINITION.

- Peinture à base de résine en émulsion de grande résistance à l'extérieur.

## ■ DESTINATION

**INTERIEUR/EXTERIEUR**

- Spécialement élaboré pour ravalement des façades

## ■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.
- Blancheur durable.
- Grande résistance à la lavabilité.
- Absence d'odeur.
- Facilité d'application.

## ■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Pâte légère
ASPECT DU FEUIL SEC	Mat
DENSITE	1.60 ± 0.05
VISCOSITE	140 ku ± 5 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	66% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30min Sec : 2heures Dur : 12heures
RENDEMENT	6 à 8m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENT	5kg et 30kg
TEINTE	Blanc et peut être teinté avec La teinte à l'eau IMPERIAL
CONSERVATION	1an en emballage d'origine fermé à l'abri.
MATERIEL	Rouleau – Pinceau– pistolet airless

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009

Famille I – classe 7a2

# IMPERIAL

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION	
	INTERIEUR	EXTERIEUR		
BETONS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage, ponçage, et dépoussiérage.</li> <li>* 1 couche d'impression universelle d'<b>Impregnant ZK</b> ou <b>AQUAPRIM</b>.</li> <li>* Enduisage et ratissage par l'<b>ENDUIT GOLD</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage et ponçage et dépoussiérage.</li> <li>* Rebouchage et ragréage si nécessaire à l'<b>ENDUIT DE CHARGE ECF</b>.</li> <li>* 1 couche d'impression <b>AQUAPRIM</b>.</li> </ul>	<p>1 couches de <b>IMPERIAL</b> Diluée de 5 à 10% d'eau</p> <p>2<sup>ème</sup> couches de <b>IMPERIAL</b> dilué maximum à 5%.</p>
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ponçage (abrasif n°40) et époussetage.</li> <li>* 1 couche d'<b>Impregnant ZK</b> ou <b>AQUAPRIM</b>.</li> <li>* 2 couches d'<b>ENDUIT PRODIGE</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ponçage et dépoussiérage.</li> <li>* Si nécessaire par rebouchage et ragréage avec l'<b>ENDUIT DE CHARGE ECF</b></li> <li>* 1 couche d'impression <b>AQUAPRIM</b></li> </ul>	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage, ponçage et dépoussiérage.</li> <li>* 1 couche <b>FORMOLITH</b>.</li> <li>* Lissage à l'<b>enduit GOLD</b>.</li> </ul>	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ponçage et dépoussiérage.</li> <li>* 1 couche <b>FORMOLITH</b>.</li> <li>* Lissage à l'<b>enduit GOLD</b>.</li> </ul>		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage, ponçage et dépoussiérage et nettoyage.</li> <li>* 1 à 2 couches .d'impression <b>FACOFER</b> ou phosphate de <b>zinc PZ100</b>.</li> </ul>		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Brossage ponçage, dégraissage et nettoyage.</li> <li>* 1 à 2 couches .d'impression <b>FACOFER</b> ou phosphate de <b>zinc PZ100</b>.</li> </ul>		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Brossage, dégraissage et Nettoyage.</li> <li>* 1 couche impression phosphatante <b>WASH PRIMER</b></li> </ul>		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* dégraissage et Nettoyage.</li> <li>* 1 couche impression phosphatante <b>WASH PRIMER</b></li> </ul>		

**N.B :** Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face. Ne pas