

SUPER FACONYL

DEFINITION.

Peinture de finition mate aux résines en émulsion.

DESTINATION

INTERIEUR

- Travaux de décorations et protections.

EXTERIEUR

- Ravalement façade, encadrement de balcon.
- Convient parfaitement aux travaux courants.

PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.
- Résiste à la lavabilité .
- Absence d'odeur.
- Facilité d'application.
- Bonne blancheur.

MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Velouté
ASPECT DU FEUIL SEC	Mat
DENSITE	1.70± 0.05
VISCOSITE	140ku ± 5 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	73% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30 min Sec : 2heures Dur : 12heures
RENDEMENT	6 à 7m ² /kg
CONDITIONNEMENT	1kg, 5kg, 30kg et 50kg
TEINTE	En stock : Blanc+couleur nuancier la se teinte avec (FACOTEINTE)
CONSERVATION	1an en emballage d'origine fermé
MATERIELLE	Rouleau, brosse, pistolet

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I-classe 7a2

SUPER FACONYL

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION	
	INTERIEUR	EXTERIEUR		
BETONS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage, et dépoussiérage. * 1 couche d'impression universelle d'Imprégnant ZK ou AQUAPRIM. * Enduisage et ratissage par l'ENDUIT GOLD. 	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage et ponçage et dépoussiérage. * Rebouchage et ragréage si nécessaire à l'ENDUIT DE CHARGE ECF. * 1 couche d'impression AQUAPRIM 	<p>1 couches de Super FACONYL Diluée de 5% à 10% d'eau</p> <p>2 couches de Super FACONYL Diluée maximum à 5%</p>
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage (abrasif n°40) et époussetage. * 1 couche d'Imprégnant ZK ou AQUAPRIM. * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE 	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * Si nécessaire par rebouchage et ragréage avec l'ENDUIT DE CHARGE ECF * 1 couche d'impression AQUAPRIM 	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Lissage à l'enduit GOLD. 	<p>Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.</p>	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Lissage à l'enduit GOLD. 		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage et nettoyage. * 1 à 2 couches d'impression FACOFER ou phosphate de zinc PZ100 		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage ponçage, dégraissage et nettoyage. * 1 à 2 couches d'impression FACOFER ou phosphate de zinc PZ100. 		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage, dégraissage et Nettoyage. * 1 couche impression phosphatante WASH PRIMER 		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * dégraissage et Nettoyage. * 1 couche impression phosphatante WASH PRIMER 		

N.B : Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face. Ne pas travailler en plein soleil.