

CHROMATE DE ZINC

■ DEFINITION.

- ANTIROUILLE C.Z est une peinture antirouille à base de résines glycérophtaliques modifiées, contenant un inhibiteur de corrosion (Chromate de Zinc).

DESTINATION

■ INTERIEUR/EXTERIEUR

- Peinture primaire anticorrosive pour chaudronnerie industrielle et du bâtiment.

■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé
- Séchage rapide.
- Résistance aux chocs
- Bon pouvoir anticorrosif

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Thixotropique
DILUTION	White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC	Satinée
DENSITE	1.50 ± 0.05
VISCOSITE	150" Cf6 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	80% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 1heures Sec : 6heures Dur : 24heures
RENDEMENT	6 à 7m ² /kg environ par couche
CONDITIONNEMENT	1kg ,5kg et 30kg
TEINTE	En stock : JAUNE
CONSERVATION	1an en emballage fermé
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I-classe 4a.

CHROMATE DE ZINC

SUPPORTS		PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage, brossage à la brosse métallique et nettoyage	*1 ^{ère} couche de Antirouille C.Z dilué à 10% *2 ^{ème} couche Antirouille C.Z dilué à 5% Antirouille C.Z est recouvrable par lui-même et par toute peinture intermédiaire ou de finition : Ex : LUXOMAT FACOLAC
	FONDS NEUFS	* Brossage, ponçage, dégraissage et lavage.	

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.