

# FACOFER

## ■ DEFINITION.

FACOFER est une peinture antirouille à base de résines glycérophtaliques modifiées, contenant un inhibiteur de corrosion (minium de fer).

## DESTINATION

### ■ INTERIEUR/EXTERIEUR

- Peinture primaire anticorrosive pour chaudronnerie industrielle et du bâtiment.

## ■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé
- Pas de coulure.
- Séchage rapide.
- Résistance aux chocs

## ■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Thixotropique
DILUTION	White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC	Satinée
DENSITE	1,45 ± 0.05
VISCOSITE	120" Cf6 ± 3 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	80% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 1heures Sec : 6heures Dur : 24heures
RENDEMENT	6à7m <sup>2</sup> /kg environ par couche
CONDITIONNEMENT	1kg ,5kg et 30kg
TEINTE	En stock : brun rouge
CONSERVATION	1an en emballage fermé
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

**CLASSIFICATION :** NNM 03.3.009. Famille I-classe 4a.

# FACOFER

SUPPORTS		PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage, brossage à la brosse métallique et nettoyage	* 1 <sup>ère</sup> couche de <b>FACOFER</b> dilué à 10% * 2 <sup>ème</sup> couche <b>FACOFER</b> dilué à 5% le <b>FACOFER</b> est recouvrable par lui-même et par toute peinture intermédiaire ou de finition :
	FONDS NEUFS	* Brossage, ponçage, dégraissage et lavage.	Ex : <b>LUXOMAT, FACOMAT FACOLAC</b>

**N.B :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.