

OXIMETAL

■ DEFINITION.

Peinture de finition glycérophtalique anticorrosive à base de pigment spéciale.

■ DESTINATION

Protection et décoration des ouvrages métalliques, en intérieure comme en extérieure.
Travaux neufs ou de rénovation.

■ PROPRIETES.

Facile à appliquer.

Aspect métallisé.

Bonne tenue et résistance à l'extérieure.

Peut s'applique directement sur le métal. (sans utiliser l'antirouille)

■ CARACTERISTIQUES.

	Peinture Oximétal
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité KU à 25°C	120 ± 5
Poids spécifique Kg/L	1,680 ± 0,020
ES en poids	81% ± 2%
Point éclair	40°C
Aspect du film	Mat
Teintes	8 couleurs (Voir catalogue)
Epaisseur recommandée	40 à 50µ
Rendement théorique	3 à 4 m ² par Kg
Temps de séchage	HP :1h
	Sec manipulable :10 h
	Dur : 24 h
Conditionnement	1Kg - 5Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

OXIMETAL

■ MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau.
Diluant	: Diluant White spirite – Diluant S10.
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% de diluant S10 Brosse – Rouleau : 5 à 10 % de white spirit
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
METAUX FERREUX	Enlever la rouille par ponçage, dépolir et dégraisser. Nettoyer le support.	Appliquer 1 à 2 couches de la peinture OXIMETAL
METAUX NON FERREUX	Dépolir et dégraisser. Nettoyer le support Appliquer une couche de wash primer	

■ SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.