

# PARQUESOL

## ■ DEFINITION.

- Vernis à base de résines polyuréthannes modifiées, monocomposant.

## ■ DESTINATION

### INTERIEUR/EXTERIEUR

- Protection des boiseries soumises à des contraintes importantes (Parquets, marches d'escalier, gymnases,....).

## ■ PROPRIETES.

- Excellente adhérence sur le bois.
- Résiste aux chocs et aux abrasions.
- Très bonne lessivabilité.
- Aspect brillant ou satiné (à la demande).
- Facilité d'application.

## ■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Fluide
DILUTION	White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC	Brillant ou Mat
DENSITE	0.98 ± 0.05
VISCOSITE	90" Cf4 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	40% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 2heures Sec : 3heures Dur : 12heures
RENDEMENT	12m <sup>2</sup> /L
CONDITIONNEMENT	1L et 5L
TEINTE	Transparent
CONSERVATION	18 mois en emballage fermé
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

**CLASSIFICATION :** : NM 03.3.009. Famille I – classe 6a.

# PARQUESOL

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
<b>BOIS</b> <b>Résineux – Feuillus</b> <b>Ou</b> <b>Exotiques</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * Nettoyage à l'eau oxygéné et à l'ammoniaque si nécessaire. * 1 couche <b>TAPAPOROS</b> (surfaceur) * Ponçage et dépoussiérage.	1 à 2 couches <b>PARQUESOL</b> diluée de 5 à 10 %
	<b>FONDS NEUFS</b> * Raclage et brûlage des nœuds résineux. * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche <b>TAPAPOROS</b> (surfaceur) * Ponçage et dépoussiérage.	

**N.B :** Le PARQUESOL satiné ou mat sur commande.