

VIABOIS

■ DEFINITION.

- Vernis teinté à brillance direct, à base de résines alkydes modifiées et de pigments sélectionnés par leurs tenues à l'extérieur.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Boiseries intérieures/extérieur.

■ PROPRIETES.

- Film brillant.
- Application très facile.
- Souple et résistant.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Fluide
DILUTION	White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC	brillant
DENSITE	0.95 ± 0.05
VISCOSITE	150" Cf4 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	50% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 2heures Sec : 4heure Dur : 24heures
RENDEMENT	10m ² /L
CONDITIONNEMENT	375g et 750g et 5L
TEINTE	Voir nuancier
CONSERVATION	1an en emballage fermé
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante porter si possible un masque de protection

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I – classe 4a.

VIABOIS

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
BOIS RESINEUX FEUILLUS EXOTIQUES ET COTREPLAQUES	FONDS ANCIENS <ul style="list-style-type: none"> * Décapage total des anciennes peintures ou ancien vernis. * Ponçage, dépoussiérage. * 1 couche de TAPAPOROS. * Ponçage et dépoussiérage. 	Appliquer 2 couches VIABOIS ou jusqu' à l'obtention de la couleur désirée.
	FONDS NEUFS <ul style="list-style-type: none"> * Raclage et brûlage des nœuds résineux. * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche de TAPAPOROS (Surfaceur) * Ponçage et dépoussiérage 	