

VERNIS EURO 2020

■ DEFINITION.

- Vernis brillant/mat à base de résines nitrocelluloses modifiées.

■ DESTINATION

INTERIEUR

- Vernis brillant/mat pour décoration et protection des bois intérieurs.

■ PROPRIETES.

- Forme un film garnissant brillant.
- Très facile en application.
- Souple et résistant.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

- Brosse : appliquer régulièrement le vernis, lisser dans le sens des fibres du bois. Eviter toute surépaisseur
- Pistolet : appliquer un voile mince en évitant toute charge.
- Au tampon.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Fluide
DILUTION	D400
ASPECT DU FEUIL SEC	Brillant
DENSITE	0.95 ± 0.05
VISCOSITE	120" Cf6 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	35% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 2heures Sec : 6heure Dur : 24heures
RENDEMENT	12 m ² /L
CONDITIONNEMENT	1L, 5L et 20L
TEINTE	Incolore
CONSERVATION	1an en emballage fermé à l'abri de la chaleur
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante porter si possible un masque de protection

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I – classe 5a.

VERNIS EURO 2020

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
BOIS RESINEUX FEUILLUS EXOTIQUES ET COTREPLAQUES	FONDS ANCIENS *Décapage total des anciens vernis ou peintures. *Grattage, ponçage et dépoussiérage. *Lavage à l'eau oxygénée et l'ammoniaque si nécessaire. *Egrenage et dépoussiérage * 1 couche FACOBOIS teinté. * 1 couche TAPAPOROS (Surfaceur).	* 2 couches du VERNIS EURO 2002 avec égrenage entre couches.
	FONDS NEUFS * Raclage et brûlage des nœuds résineux. * Ponçage et dépoussiérage. * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FACOBOIS teinté. * 1 couche de TAPAPOROS * Ponçage et dépoussiérage	