

BAHIA SUD

■ DEFINITION.

- Revêtement spécial façade des villes impériales à base de copolymères vinylique modifiée en émulsion

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Supports neufs/façades en service/rénovations.
- Décoration et/ou protection des façades.

■ PROPRIETES.

- Esthétique traditionnelle par son aspect mat
- Atténue les défauts du support par son garnissant et sa matité.
- Résiste aux intempéries, tout en laissant respirer le support
- Bonne résistance au climat sec.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Velouté
ASPECT DU FEUIL SEC	Mat
DENSITE	1.70± 0.05
VISCOSITE	140ku ± 5 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	72% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30 min Sec : 2heures Dur : 12heures
RENDEMENT	6 à 7m ² /kg
CONDITIONNEMENT	1kg, 5kg , 30kg et 50kg
TEINTE	En stock :Blanc+couleur nuancier la se teinte avec (FACOTEINTE)
CONSERVATION	1an en emballage d'origine fermé
MATERIELLE	Rouleau ,Pinceau

CLASSIFICATION : NM 03.3.009 Famille I – classe 7a2.

BAHIA SUD

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION	
	INTERIEUR	EXTERIEUR		
BETONS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage, et dépoussiérage. * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. * Enduisage et ratissage par l'ENDUIT PRODIGE. 	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage et ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * Ratissage si nécessaire par l'ENDUIT DE CHARGE ECF. 	1 couches de BAHIA SUD Diluée à 10% d'eau
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage (abrasif n°40) et époussetage. * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE 	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * Ratissage si nécessaire par l'ENDUIT DE CHARGE ECF 	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage par l'ENDUIT PRODIGE 	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage par l'ENDUIT PRODIGE 		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage et nettoyage . * 2 couches d'antirouille ORANGE ou CHROMATE DE ZINC. 	2 ^{ème} couches de BAHIA SUD Diluée à 5%	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage n ponçage , dégraissage et nettoyage . * 2 couches d'antirouille ORANGE ou CHROMATE DE ZINC. 		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage , Brossage , Ponçage et Nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER 		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage , Ponçage , Dégraissage et Nettoyage . * 1couche WASH PRIMER. 		

N.B : Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0.7(teintes soutenues dont l'indice de luminance Y inférieur à 35%) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.