

FACOXANE

■ DEFINITION.

- Peinture microporeuse, satinée à base d'émulsion de résines hydrofuges.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Imperméabilité, anti-salissures pour façades.

■ PROPRIETES.

- film durable à effet perlant.
- laisse le support respirer.
- autonettoyant et non jaunissant.
- excellent pouvoir couvrant.

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, Conformément aux prescriptions du DTU 42.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Velouté
ASPECT DU FEUIL SEC	mat
DENSITE	1.50 ± 0.05
VISCOSITE	105 ku1 ±0.5
EXTRAIT SEC EN POIDS	68% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 15heure Sec : 3heures Dur : 12heures
RENDEMENT	4 à 5m ² /kg
CONDITIONNEMENT	5kg et 20Kg
TEINTE	Blanc
CONSERVATION	an en emballage d'origine fermé
MATERIEL	Rouleau – Pinceau

CLASSIFICATION : NM 03.3.009

Famille I – classe 9c.

FACOXANE

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION
	INTERIEUR	EXTERIEUR	
BETONS	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépoussiérage * 1 couche d' impregnant ZK ou AQUAPRIM * Enduisage et ratissage à l' enduit PRODIGE	* Grattage, ponçage et dépoussiérage * 1 couche d' IMPREGNANT ZK *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF
	FONDS NEUFS	* Ponçage [abrasif n° 40] et dépoussiérage * 1 couche d' impregnant ZK ou AQUAPRIM * 2 couches d' ENDUIT PRODIGE	* Ponçage et dépoussiérage * 1 couche d' IMPREGNANT ZK *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépoussiérage * 1 couche FORMOLITH * Rebouchage d' ENDUIT PRODIGE	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.
	FONDS NEUFS	* Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage d' ENDUIT PRODIGE	
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille de ANTIROUILLE ORANGE ou CHROMATE DE ZING	*2 ^{ème} couche diluée à 5% d'eau
	FONDS NEUFS	* Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage * 2 couches d'antirouille de ANTIROUILLE ORANGE ou CHROMATE DE ZING	
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER	*1 ^{ère} couche de FACOXANE diluée à 10% d'eau
	FONDS NEUFS	*Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage * 1 couche WASH PRIMER	

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.