

# ENDUIT DE CHARGE ECF-15

## ■ DEFINITION.

- Enduit en poudre pour l'extérieur destiné aux rebouchage et rattrapage de la planéité de la maçonnerie qui dépassent un millimètre d'épaisseur.

## ■ DESTINATION

### EXTERIEUR

- Travaux de maçonnerie
- Façade

## ■ PROPRIETES.

- Préparation facile par l'ajout d'eau
- S'applique sur ciment, bétons lissés, bullés...
- Rebouche les trous profonds sans risque des fissures
- Corrige les déformations des murs
- Aspect Rigoureux

## ■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
POUDRE BLANCHE
GRANULARITE
Pas de refus à 500 micros
ASPECT DU FILM
MAT RIGUEUX
PERMEABILITE
Laisse le support respirer
DUREE DE VIE DE MELANGE
2h maximum
EXTRAIT SEC EN POIDS
77% ± 1%
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 1 heure
Sec : 2 heures
Dur : 12 heures
RENDEMENT
1 à 1,5 m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENT
5kg, 25kg
TEINTE
Blanc
CONSERVATION
6 mois en sac d'origine fermé à l'abri de l'humidité
MATERIEL
Couteau à enduire-Truelle-Lisseuse

**CLASSIFICATION** : : NM 03.3.009. Famille III - classe 2.

# ENDUIT DE CHARGE ECF-15

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
<b>BETONS BRIQUES ET ENDUITS DE CIMENT</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage et élimination toutes traces de peintures, ponçage et dépoussiérage. * Enduisage à l' <b>ENDUIT DE CHARGE ECF 15</b> * Impression <b>AQUAPRIM</b>	<b>ENDUIT DE CHARGE ECF15</b> est recouvrable par toutes peintures compatibles <b>- IMPERIAL</b> <b>- FACONYL</b> <b>- ENDUITS MINERAUX</b>
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage et dépoussiérage. . * Enduisage à l' <b>ENDUIT DE CHARGE ECF 15</b> * Impression <b>AQUAPRIM</b>	

**N.B :** Une mise en peinture doit être après séchage complet