

ANTIROUILLE GRIS

■ DEFINITION.

ANTIROUILLE GRIS est une peinture antirouille à base de résines glycérophtaliques modifiées, contenant un inhibiteur de corrosion (Oxyde de Zinc).

DESTINATION

■ INTERIEUR/EXTERIEUR

- Peinture primaire anticorrosive pour chaudronnerie industrielle et du bâtiment.

■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé
- Pas de coulure.
- Séchage rapide.
- Résistance aux chocs

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Thixotropique
DILUTION
White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC
Satinée
DENSITE
1.50 ± 0.05
VISCOSITE
120" Cf6 ± 3 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
80% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 1heures
Sec : 6heures
Dur : 24heures
RENDEMENT
6à7m ² /kg environ par couche
CONDITIONNEMENT
1kg ,5kg et 30kg
TEINTE
En stock : Gris
CONSERVATION
1an en emballage fermé
SECURITE
Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

CLASSIFICATION : NNM 03.3.009. Famille I-classe 4a.

ANTIROUILLE GRIS

SUPPORTS		PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage, brossage à la brosse métallique et nettoyage	*1 ^{ère} couche de Antirouille Gris dilué à 10% *2 ^{ème} couche Antirouille Gris dilué à 5% Antirouille Gris est recouvrable par lui-même et par toute peinture intermédiaire ou de finition : Ex : LUXOMAT, FACOMAT FACOLAC
	FONDS NEUFS	* Brossage, ponçage, dégraissage et lavage.	

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.