

DEFINITION.

- Peinture mate à base d'émulsion copolymère acrylique modifiée.

DESTINATION.

. INTERIEUR

- Travaux de décoration (salons, halls...).

. EXTERIEUR

- Ravalement façade, encadrement de balcon, endroit humide.
- Convient parfaitement aux travaux courants.

PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.
- Résistance à la lavabilité.
- Absence d'odeur.
- Facilité d'application. -

MISE EN ŒUVRE.

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU.59.1.

CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Pâte légère
ASPECT DU FEUIL SEC
Mat
DENSITE
1.76± 0.2
VISCOSITE
1125 ku ± 5 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
72% ± 2
LIMITE D'APPLICATION
Humidité < 85% Température > 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 30min
Sec : 2heures
Dur : 12heures
RENDEMENT
6à7m ² /kg
CONDITIONNEMENT
5kg , 30kg
TEINTE
En stock : Blanc + couleurs nuancier Se teinte avec (FACOTEINTE)
CONSERVATION
1an en emballage d'origine fermé
MATERIEL
Rouleau – brosse – pistolet airless

Classification : NM 03.3.009

Famille I-classe 7b2.

SUPPORTS		PREPARATIONS DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION
	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépolissage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. *Enduisage et ratissage par l'ENDUIT PRODIGE.	*Grattage, ponçage et dépolissage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF.	
	FONDS NEUFS	* Ponçage (abrasif n° 40) et dépolissage * 1 couche d'IMPREGNANT ZK * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE.	* Ponçage et dépolissage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF.	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépolissage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage par l'ENDUITPRODIGE.	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.	
	FONDS NEUFS	* Ponçage et dépolissage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage par l'ENDUITPRODIGE.		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille de PLOMBIX ou CHROMATE DE ZING.		
	FONDS NEUFS	* Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille de PLOMBIX ou CHROMATE DE ZING.		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	* Grattage , brossage, ponçage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER.		
	FONDS NEUFS	* Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER.		

* 2 couches **BATIVINYL**