

PRIMAIRE SILICOZINC 600°

DEFINITION

Primaire antirouille à base de liant silicone et richement pigmenté avec la poussière de zinc.

DESTINATION

Primaire antirouille pour tout ouvrages métalliques soumis à des ambiances agressives à des températures allant de 200 à 600°C, en intérieure comme en extérieure.

PROPRIETES

Séchage par évaporation de solvants.

Excellent pouvoir couvrant.

Excellent pouvoir antirouille.

CARACTERISTIQUES

	PHT zinc
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité CF4 à 25°C	Légèrement thixo
Poids spécifique Kg/L	2,700 ± 0,050
ES en volume	56% ± 3%
Point éclair	30°C
Teinte	Gris
Aspect du film	Mat
Epaisseur recommandée	50 à 60µ
Rendement théorique	3 à 4 m² par Kg
Temps de séchage	HP : 30 h
	Sec au toucher : 4 h
	Dur : 12 h
Conditionnement	5 Kg - 30 Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

MISE EN ŒUVRE

Matériel : Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau.
Diluant : Diluant S20
Taux de dilution : Pistolet pneumatique : 5% max
Brosse – Rouleau : prêt à l'emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures non adhérentes, traces de graisse, p
grattage brossage, dépoussiérage et dégraissage.

CONDITION D'APPLICATION :

La température ambiante et de supports supérieurs à 10°C, et inférieurs à 35°C.
Support non condensant : la température du support doit être au moins 3°C supérieure à celle du point de rosée.
Humidité relative inférieure à 75%.

Appliquer 1 à 2 couches Du PRIMAIR SILICONZINC. Après séchage, appliquer la peinture SILICONAL aluminium tout
respectant l'intervalle entre couches.

N.B :

Même si le produit sèche à l'air, il est recommandé de chauffer les pièces peintes pendant 45 minutes à 200°C av
l'augmentation de la température jusqu'à 600°C.

SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur
connaissances actuelles. Toute fois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il apparti
à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.