

## BORDURE DE TROTOIR

### DEFINITION.

- Une peinture pour bordures de trottoirs aux résines alkydes modifiées.

### DESTINATION.

#### . INTERIEUR/EXTERIEUR

- Marquage routier pour bordure de trottoir.

### PROPRIETES.

- Bonne résistance aux intempéries et aux chocs.
- Grande facilité d'application, sans coulures.
- Finition garnissante avec une brillance acceptable.
- résistance à l'abrasion.

### MISE EN ŒUVRE.

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art  
Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

### CARACTERISTIQUES.

<b>ASPECT EN POT</b>
Légèrement onctueux
<b>DILUTION</b>
White spirit
<b>ASPECT DU FEUIL SEC</b>
Tendu, brillant
<b>DENSITE</b>
1.35± 0.05
<b>VISCOSITE</b>
105ku±5à 20°C
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>
75% ± 2%
<b>LIMITE D'APPLICATION</b>
Humidité < 85% Température > 5°C

<b>SECHAGE (20°C)</b>
Hors poussière : 45 minutes
Sec : 8 heures
Dur : 24 heures
<b>RENDEMENT</b>
5 à 6m <sup>2</sup> /kg environ par couche
<b>CONDITIONNEMENT</b>
5kg et 25kg
<b>TEINTE</b>
Blanche, verte, jaune et rouge
<b>CONSERVATION</b>
1an en emballage fermé
<b>SECURITE</b>
Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

**Classification** : NM03.3.009.

Famille I-classe 4a.

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION
<b>BETONS BRIQUES ET ENDUITS DE CIMENT</b>	<b>FONDS ANCIENS</b>	* Grattage, ponçage et dépoussiérage.	* 1 à 2 couches de <b>BORDURE DE TROTOIRE.</b>
	<b>FONDS NEUFS</b>	* Ponçage et dépoussiérage	