

PEINTURE C.C

■ DEFINITION.

Finition brillante à séchage rapide à base de caoutchouc chloré.

DESTINATION

■ INTERIEUR/EXTERIEUR

Finition pour système caoutchouc chloré.
Sert à la mise en peinture des piscines.

■ PROPRIETES.

- Brillant stable et durable.
- Bonne résistance aux intempéries et au farinage.
- Bonne résistance aux acides, aux bases, aux sels et aux solvants aliphatiques.
- Séchage rapide.

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs, propres et préparés dans les règles de l'art. conformément aux prescriptions du D.T.U.59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne sont jamais appliqués en ambiance susceptible de donner lieu à une condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Fluide
ASPECT DU FEUIL SEC	brillant
DENSITE	1.25 ± 0.05
VISCOSITE	110 KU ± 0.5
EXTRAIT SEC EN POIDS	40% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 2 heures Sec : 12 heures Dur : 24 heures
RENDEMENT	4 à 5 m ² /KG
CONDITIONNEMENT	1kg ,5kg et 20kg
TEINTE	Blanc, bleu piscine Teinte sur commande
CONSERVATION	1an en emballage fermé
MATERIEL	Rouleau-Pinceau

CLASSIFICATION : NM 03.3.009.
Famille III – classe 2.

PEINTURE C.C

■ MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau – Pistolet Air less.
Diluant	: Diluant S20.
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% Brosse – Rouleau : 5 à 10 % Pistolet Air less : sans dilution, si produit visqueux, ne pas dépasser 3%.
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille. Appliquer les couches de fonds ;(primaire - intermédiaire). Après séchage, appliquer la finition C.C

tout en respectant l'intervalle entre couches.

■ SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.