

LACTOL

DEFINITION

Finition glycérophtalique brillante à séchage rapide.

DESTINATION

Protection des ouvrages métalliques soumis à des ambiances de faible à moyenne agressivité en intérieure
Comme en extérieure.

Charpentes métalliques, bennes

Travaux neufs ou de rénovation.

PROPRIETES

Finition stable et durable.

Bonne résistance aux intempéries et au farinage.

Finition garnissante, facile à appliquer avec un séchage rapide.

CARACTERISTIQUES

	LACTOL
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité krebs 25°C	105 Ku \pm 5
Poids spécifique Kg/L	(1,000 à 1,300) \pm 0,050 selon la teinte
ES en volume	47% \pm 2% pour le blanc
Point éclair	40°C
Aspect du film	brillant
Teintes	Blanc plus teintes du nuancier
Epaisseur recommandée	35 à 40 μ
Rendement théorique	10 m ² par Kg
Temps de séchage	HP : 45 min
	Sec manipulable : 10 h
	Dur : 24 h
Conditionnement	1 Kg - 4,5 Kg - 20 Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

Classification : NM03.3.009.

Famille I-classe 4a.



Certifiée ISO 9001 version 2015

FICHE TECHNIQUE

MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau.
Diluant	: White spirite.
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% Brosse – Rouleau : 5 à 10 %
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille.
Appliquer les couches de fonds ;(primaire - intermédiaire). Après séchage, appliquer la finition LACTOL tout en respectant l'intervalle entre couches.

SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FACOP Usine : Adresse : Km 11,5 Zone Industrielle LAHFAYA Route médiouna Casablanca Maroc

Tel : +212 5 22 97 02 44/45 web : www.facop.ma Email : contact@facop.ma