

FACONYL

S400

■ DEFINITION.

- Peinture mate à base résine en émulsion.

■ DESTINATION

INTERIEUR

- Travaux de décorations et protections.

EXTERIEUR

- Ravalement façade, encadrement de balcon.

- Convient parfaitement aux travaux courants.

■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.

- Résiste à la lavabilité .

- Bonne blancheur.

- Facilité d'application.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Velouté
ASPECT DU FEUIL SEC
Mat
DENSITE
1.70± 0.05
VISCOSITE
140ku ± 5 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
73% ± 2
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 30 min
Sec : 2heures
Dur : 12heures
RENDEMENT
6 à 8m ² /kg
CONDITIONNEMENT
1kg, 5kg, 30kg et 50kg
TEINTE
Blanc+couleur nuancier teinte à la commande.
Peut être teinté avec colorant IMPERIAL
CONSERVATION
1an en emballage d'origine fermé à l'abri.
MATERIELLE
Rouleau, brosse, pistolet

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I-classe 7a2

FACONYL **S400**

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION		
	INTERIEUR	EXTERIEUR			
BETONS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage, et dépolissage. * 1 couche d'impression universelle AQUAPRIM ou d'Imprégnant ZK. * Enduisage et ratissage par l'ENDUIT GOLD. 	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage et ponçage et dépolissage. * Rebouchage et ragréage si nécessaire à l'ENDUIT DE CHARGE ECF. * 1 couche d'impression AQUAPRIM 	1 couches de FACONYL S400 Diluée de 5% à 10% d'eau	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage (abrasif n°40) et époussetage. * 1 couche d'Imprégnant ZK. * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE 	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépolissage. * Si nécessaire par rebouchage et ragréage avec l'ENDUIT DE CHARGE ECF * 1 couche d'impression AQUAPRIM 		
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépolissage. * 1 couche FORMOLITH. * Lissage à l'enduit GOLD. 	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépolissage. * 1 couche FORMOLITH. * Lissage à l'enduit GOLD. 			
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépolissage et nettoyage. * 1 à 2 couches d'impression FACOFER ou phosphate de zinc PZ100 			2 couches de FACONYL S400 Diluée maximum à 5%
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage ponçage, dégraissage et nettoyage. * 1 à 2 couches d'impression FACOFER ou phosphate de zinc PZ100. 			
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage, dégraissage et Nettoyage. * 1 couche impression phosphatante WASH PRIMER 			
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * dégraissage et Nettoyage. * 1 couche impression phosphatante WASH PRIMER 			

N.B : Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face. Ne pas travailler en plein soleil.